

ПАО «Северсталь»
Центр «Промсервис»
Техническое управление
Служба диагностики
Группа по техническим исследованиям
Свидетельство об аттестации № SP01.01.905.068
Кем выдано: ФБУ «Тест-С.-Петербург»
Срок действия: до 08.07.2022 г.
Юр. адрес: ул. Мира, 30, г. Череповец, Вологодская обл., Россия, 162600.



ПРОТОКОЛ № 1179/М от 14.09.2020

Информация об объекте контроля

Материал	<u>Отработанная СОЖ с прокатных станов</u>	Дата отбора пробы:	<u>10.09.2020</u>
Заказчик:		Дата получения пробы:	<u>10.09.2020</u>
Партия:	-	Дата проведения испытаний:	<u>12.09.2020</u>
Изготовлено:	-		
Место отбора пробы:	<u>МЭУ, резервуар для хранения</u>		

Пробоотбор выполнен: заказчиком

Дополнительная информация о методах испытаний прилагается в дополнении к протоколу по требованию заказчика.

Условия окружающей среды при проведении измерений соответствуют паспортным требованиям на средства измерений.

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых анализу.

Частичная перепечатка протокола запрещается.

Результаты контроля

№ пробы	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Результат испытаний	Требования ГОСТ 21046-2015 для группы ММО
7851	Плотность при 20 °С, г/см ³	ГОСТ 3900	0,926	не нормируется
	Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	71	не нормируется
	Водорастворимые кислоты и щелочи (характеристика водной вытяжки), (ед. рН)	ГОСТ 6307	Слабо кислая (рН 4,4)	не нормируется
	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	30,0	не более 2,0
	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	7,11	не более 1,0

Специалист

И.А. Черняева